

Barrikade EP-Dekor V ägg

Epoximassabel äggning f ör v ägg

Barrikade®
Systemdatablad



Systembeskrivning:

Barrikade EP-Dekor V ägg är ett fogfritt bekl ädningssystem f ör v äggar uppbyggd av l ösningsmedelsfri, klar tv å-komponent epoxi, f ärgad sand och en klar epoxi topplack.

Barrikade EP-Dekor V ägg är en mycket slitstark bel äggning med god kemikaliebeständighet. Den är reptålig och den f ärgade sanden ger bel äggningen ett visuellt dekorativt intryck.

Barrikade EP-Dekor V ägg kan fås i många olika f ärger.

Anv ändningsområden:

Barrikade EP-Dekor V ägg kan anv ändas på nya och gamla v äggar där kraven på hygien, lättstädbarhet, kemikaliebeständighet är viktiga, samtidigt som det estetiska uttrycket blir tillgodosett. V äggssystemet är tänkt att anv ändas i både torra och våta miljöer som till exempel:

- Livsmedelsindustri
- Läkemedels industri
- Tv ätthallar
- Offentliga toaletter
- Duschar

Egenskaper:

Kemiska: **Barrikade EP-Dekor V ägg** ger en vattentät fogfrie yta med en god beständighet mot de flesta kemikalier som alkaliska oljor, fett, salt, men har begränsad beständighet mot syror i höga koncentrationer.

Mekaniska: **Barrikade EP-Dekor V ägg** har generellt mycket goda mekaniska egenskaper och är mycket slitstark.

Förbehandling:

Underlag som skall behandlas skall vara rena och torra, dammfria och utan löst sittande material. ojämna underlag spacklas och hål och andra defekter repareras.

Uppbyggnad:

Barrikade EP-Dekor V ägg består av en klar tixotrop epoxi och f ärgad sand. Systemet har en tjocklek på 1,5 – 2 mm och ytfinishen är slät.

Primer: **Barrikade EP-BT**

Bindemedel: **Barrikade EP-BT**

Topplack: **Barrikade EP-BT**

Installationen utförs med en speciellt utvecklad metod f ör v ägg och måste utföras av speciellt utbildade entreprenörer som följer både Hesselbergs anvisningar och arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2005:18. Härdplaster.



De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

Hesselberg Sverige AB

Engelska G ången 14, 254 51 Helsingborg

Tel: 042-21 40 20 Fax: 042-21 40 28

hesselberg@hesselberg.se

www.hesselberg.se

Medlem i:

