

Barrikade EW

Vattenspädbar härdplast färg

Barrikade®

Produktfaktblad

SE: P 04. 02.03

BSAB 96: LCS
SS-EN 13318 –Definitioner
EFNARC specifikation: Typ 2

Produktbeskrivning

Barrikade EW är en vattenspädbar 2-komponent epoxifärg som ger en blank yta med god slitstyrka och bra resistens mot kemikalier vid korttidsbelastning. Avger ej några smak- eller luktämnen.

Användningsområden

Barrikade EW är avsedd för målning av bl.a. betong och träytor, cementbaserade avjämningsmassor men även asfalterade ytor. Användningsområden är lager, förråd, verkstadslokaler, personalutrymmen, garage, hobbyrum, transportgångar, allmänna förvaringsutrymmen, industrilokaler samt inom lantbruket.

Underlag/Förbehandling

Ytor som behandlas skall vara rena och torra, befriade från löst sittande material, cementhud och damm, fett och olja och andra föroreningar. För bästa vidhäftning ruggas underlaget genom slipning, blästring eller fräsning samt dammsugning. Ojämma underlag spacklas, sprickor och håligheter lagas med lösningsmedelsfri epoxi utfylld med sand, filler eller tix-medel

Blandning

Barrikade EW levereras i kompletta satser, komponent A (harts) och komponent B (härdare). Rör först om A-delen till jämn konsistens. Överför därefter A-delen till B-delen och blanda mycket noga under flera minuter. Använd lågvarvig bormaskin med blandarvinge. Förvara komponenterna i rumstemperatur dygnet före användning. Undvik spill. Studera separat skyddsföreskrift.

Utförande

Barrikade EW appliceras med roller i två skikt. Första skiktet förtunnas med 5-10 % vatten, det andra skiktet oförtunnat. Sörj för god ventilation. Materialåtgång är ca 0,15-0,20 l/m² och skikt. Åtgången är beroende av underlagets porositet.

Rengöring

Händer och övrig hud rengörs med rengöringscremé och torkpapper, därefter med tvål och ljummet vatten. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

Arbetshygien

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1996:4 Härdplaster skall följas.

Tekniska typvärden

Typ:	2-komponent, vattenspädbar epoxifärg
Densitet:	Ca 1,2 g/cm ³
Torrhalt:	51 % av vikt
Viskositet:	Ca 4000 Cp, v/25 ⁰ C
Kulör:	Se separat färgkarta
Glans:	Halvblank
Blandningsförhållande:	Volym: A: B=1:2,5
Pot life/Brukstid:	Sammanblandat material skall användas inom 1 timme
Användningstemp:	Temperaturen på underlaget och i lokalen bör överstiga 10 ⁰ C
Härdning:	Dammtorr efter ca 6-8 tim vid 20 ⁰ C. Max. slitstyrka och kemikaliebeständighet efter 7 dygn
Förpackning:	10 liter Komp A:3 liter, komp B: 7liter.
Lagringstid:	1 år i obruten förpackning

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

Hesselberg Sverige AB

Engelska Gången 14, 254 51 Helsingborg
Tel: 042-21 40 20 Fax: 042-21 40 28
hesselberg@hesselberg.se

www.hesselberg.com

