


Barrikade EP-TL LY

Barrikade® Produktdatablad



Produktbeskrivning:

Barrikade EP-TL LY är en två-komponent, lösningsmedelsfri klar epoxi topplack för ytbehandling av betongolv och andra cementbaserade underlag. **Barrikade EP-TL LY** ger mycket låg gulning, slitstyrka samt god resistens mot kemikalier.

Användningsområden:

Barrikade EP-TL LY är avsedd att användas som topplack där man ställer höga krav ljusbeständighet och låg gulning. Rekommenderas för användning til bl.a. dekorbeläggningar inom industri, livsmedel, i butikslokaler, utställningar, storkök etc.

Underlag / förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar för bästa möjliga vidhäftning. Fräsning, blästring eller diamantslipning med påföljande dammsugning av ytan rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max 97% relativ luftfuktighet.

Blandning:

Barrikade EP-TL LY säljes i set, bestående av komponent A och B . Komponenterna blandas väl med bormaskin och påmonterad visp eller liknande. Blandas i ca. 3 min. Till dess massan har en jämn och homogen konsistens. Lagra komponenterna i rumstemperatur dygnet före användning.

Utförande:

Barrikade EP-TL LY påförs med gummiraka eller gummiraka med påföljande efterrullning.

Förbrukning:

EP-Dekor kompakt: ca. 0,1 kg/m²

Andra system: ca. 0,1- 0,7 kg/m²

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel. Härdat material måste avlägsnas mekaniskt.

Arbetshygien:

Arbetskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2005:18 Härdplaster skall följas.

Läs varuinformationsblad för mer info!

Tekniska data:

Produkt:	Två-komponent lösningsmedelsfri, klar epoxi
Torrhalt:	100%
Densitet:	ca. 1,10 g/cm ³
Viskositet:	ca. 650 cP v/ 25° C
Färg:	Klar
Glans:	Blank
Blandningsförhållande:	A : B = 1,46 : 1 (volym) A : B = 1,54 : 1 (vikt)
Brukstid/potlife:	ca. 15 minuter v/25° C
Användningstemperatur:	Min. 12° C (luft och underlag)
Torktid:	3-5 timmar v/ 20° C (dammtorr)
Härdningstid:	ca. 5 dygn v/ 20° C för full mekanisk- och kemikalie- beständighet
Emballage:	Set à 13,56 L
Lagring:	Minst 12 mnd. i öppnat emballage, torrt och frostfritt (+5° til + 25° C)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter.

Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras.

Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.